

Technisches Datenblatt

SprelaCart®-Dünnlaminat Type SHD

Produkt: SprelaCart®-Dünnlaminat
3-Schicht-Laminat
Rückseite geschliffen

Type: SHD (Standard Heavy Duty) – Material mit sehr hohem Abriebwiderstand

Nennstärke: 0,25 + 0,05 mm

Kennwerte:

Pos.	Prüfmerkmal	Prüfnorm	Maßeinheit	Prüfwerte
1	Verhalten bei Abriebbeanspruchung	EN 13329	U	>/= 4000
2	Verhalten bei Stoßbeanspruchung	EN 438	N	>/= 7,5
3	Lichtecktheit (Graumaßstab)	EN 13329	Grad	4
4	Fleckenunempfindlichkeit Aussehen			
	- Gruppe 1 (Aceton)	EN 438	Grad	5
	- Gruppe 2 (Kaffee)	EN 438	Grad	5
	- Gruppe 3 (NaOH 25%, H ₂ O ₂ 30%, Schuhcreme)	EN 438	Grad	4
5	Verhalten gegenüber Zigarettenglut	EN 438	Grad	4
6	Verformung	SPRELA Norm	mm	5,0

Beurteilung: (Pos. 3/4/5) Grad 5: bester Wert, keine sichtbare Veränderung
Grad 4: leichte Veränderung von Glanzgrad und/oder Farbe, nur sichtbar aus bestimmten Blickwinkeln

Stand: 28.06.2013

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf umfangreichen Prüfungen in der Praxis, sind aber keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

